

LeierPLAN VÉKONYRÉTEGŰ FALAZÓHABARCS



A LeierPLAN vékonyrétegű falazóhabarcs **kifejezetten a LeierPLAN csiszolt kerámia falazóelemekből készülő falazatok** építéséhez használatos cement-mészhidrát alapú szárazkeverék.

Megválaszolatlan kérdései maradtak? Kérjen segítséget az Önhöz tartozó területi képviselőtől!

[=> α](#)

Műszaki adatok							
Névleges tömeg	25 kg/zsák						
Kiszerezés	42 zsák/raklap						
Összetétel	mészhidrát, cement, adalékanyagok						
Nyomószilárdság	M10						
Keveréshez szükséges víz	10-11 liter/zsák						
Kiadósság	21 liter/zsák						
Pihentetési idő	nincs						
Felhasználhatósági idő (18°C)	max. 4 óra						
Nyitott idő	5-7 perc						
Nyírószilárdság	≥ 0,30 N/mm ² (táblázatos érték)						
Vízfelvétel	NPD						
Kloridtartalom	≤ 0,1 M.-%						
Páradiffúziós ellenállási szám (EN 1745)	5/35						
Hővezető képesség (táblázati érték EN 1745)	$\lambda_{10, \text{száraz}} \leq 0,67 \text{ W/mK P=50\%}$ $\lambda_{10, \text{száraz}} \leq 0,74 \text{ W/mK P=90\%}$						
Tűzvédelmi osztály	A1						
Tartósság	fagyálló						
Fajlagos felhasználás	kb. 160 g/m ²						
Számított anyagszükséglet [liter/fal m ²], ha a falvastagság	45 cm: 4	44 cm: 4	38 cm: 3	30 cm: 2,4	25 cm: 2	12 cm: 1	10 cm: 0,8

Anyagszükséglet:

Számított anyagszükséglet (liter/ m2 falazat)

Terméknév	LeierPLAN 45 N+F	LeierPLAN 38 N+F	LeierPLAN 30 N+F	LeierPLAN 25 N+F	LeierPLAN 12/50 N+F	LeierPLAN 10/50 N+F	LeierPLAN 44 ISO+	LeierPLAN 44 ISO
LeierPLAN 4	4	3	2,4	2	1,0	0,8	4,8	4,8

vékonyréteg
ű falazóhab
arcs*

* Hagyományos falazóelemekhez nem használható.

** Egy zsákhhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

Kategóriák: 2016, Téglá

Létrehozva: 2016. június 27. 12:49:09

Módosítva: 2021. június 18. 15:34:17