

## LeierFIX univerzális építési ragasztó

Műszaki adatok																												
Névleges térfogat	750 ml/flakon																											
Kiszerezés	12 flakon/doboz																											
Anyaga	egykomponensű, nedvességre keményedő, modifikált poliuretán ragasztóhab																											
Kötés	nedvességre köt																											
Sík felületre merőleges húzószilárdság	217 kPa																											
Hőmérséklet-állóság	-40°C-tól +90°C-ig																											
Kötési idő (23°C; RN=50% esetén)	kb. 24 óra																											
Beállítási idő	8-10 perc																											
Bőrösödés	10-15 perc																											
Felhasználási hőmérséklet	környezet: -5°C-tól +35°C-ig flakon: +10°C-tól +35°C-ig																											
Tárolási hőmérséklet	+15°C-tól +25°C-ig																											
Tárolás	eredeti csomagolásban 9 hónapig																											
Méretváltozás hő hatására	0,45%																											
Tűzvédelmi osztály	F																											
Fajlagos felhasználás	kb. 160 g/m <sup>2</sup>																											
Számított anyagszükséglet [fal m <sup>2</sup> /flakon]	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">LeierPLAN</th> </tr> <tr> <th>44 ISO+</th> <th>44 ISO</th> <th>45 N+F</th> <th>38 N+F</th> <th>30 N+F</th> <th>25 N+F</th> <th>12 N+F</th> <th>10 N+F</th> <th>10 N+F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	LeierPLAN									44 ISO+	44 ISO	45 N+F	38 N+F	30 N+F	25 N+F	12 N+F	10 N+F	10 N+F	5	5	5	5	5	5	10	10	10
LeierPLAN																												
44 ISO+	44 ISO	45 N+F	38 N+F	30 N+F	25 N+F	12 N+F	10 N+F	10 N+F																				
5	5	5	5	5	5	10	10	10																				



### Kapcsolódó termékek

LeierPLAN falazóelemek  
bekötőszalag  
nivelláló készlet

### Felhasználás

A LeierFIX univerzális építési ragasztó egykomponensű, nedvességre keményedő, modifikált poliuretánhab. Elsősorban LeierPLAN csiszolt kerámia falazóelemek közötti ragasztott kötés kialakítására alkalmazható. Teherhordó és nem teherhordó falakhoz egyaránt használható. Emellett alkalmas ragasztott kötés készítésére különböző, illetve egynemű építőanyagok között. Ragaszthatunk vele:

- fát betonhoz;
- EPS és XPS polisztirolt betonhoz;
- egyéb hőszigetelő lapokat betonhoz;
- beltéri és kültéri padlóburkolatokat betonhoz és kerámiához;
- forgácsolapokat és egyéb faalapú anyagokat;
- kő, üveg, alumínium és műanyag építőanyagokat;

A ragasztó nem hőszigetelő hab, és nem használható tömítőanyagként!

### Tárolás

Napfénytől védett, fedett helyen, +15° és +25°C közötti tárolási hőmérsékleten.

### Bedolgozási idő

20°C hőmérséklet esetén 8-10 perc. Felhordás után legfeljebb 10-15 percig van lehetőség a falazóelemek elhelyezésére és helyzetének beállítására.

### Fontos

+10°C alatti hőmérséklet esetén a flakonok temperálásáról gondoskodni kell.

-5°C alatti hőmérsékleten a termék nem használható.

A LeierFIX univerzális építési ragasztó csak teljesen száraz, olaj-, zsír-, por- és egyéb elválasztó rétegtől mentes felületen alkalmazható!

A munka befejezése után a flakont el kell távolítani az adagolópisztolyról, az adagolópisztolyt folyadékkal ki kell tisztítani, és megtisztított állapotban kell tárolni.